

JAUGE PEIGNE POUR FILM HUMIDE EN PLASTIQUE LD2020

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La jauge peigne pour film humide en plastique mesure l'épaisseur du film humide entre 25 et 900 μm . La jauge peigne de film humide est conçue pour être jetable. Peuvent être conservées comme preuve de mesure selon les exigences ISO ou client. Le recto de la jauge permet une mesure d'épaisseur en μm (30 graduations de 25 à 900 μm), le verso permet une mesure en mils (30 graduations de 1 à 35 mils).



Jeu composé de 500 pièces.

ARTICLE

LD2020 Jauge peigne pour film humide en plastique, 500 pièces

SPECIFICATIONS

Recto en microns

côté 1: 25, 51, 76, 102, 127

côté 2: 152, 178, 203, 229, 254

côté 3: 279, 305, 330, 356, 381

côté 4: 406, 432, 457, 483, 508

côté 5: 533, 559, 584, 610, 635

côté 6: 660, 737, 787, 832, 900

Verso en mils

côté 1: 1, 2,3, 4, 5

côté 2: 6, 7, 8, 9, 10

côté 3: 11, 12, 13, 14, 15

côté 4: 16, 17, 18, 19, 20

côté 5: 21, 22, 23, 24, 25

côté 6: 27, 29, 31, 33, 35

UTILISATION

- Positionner la jauge à 90° du support revêtu.
- S'assurer que la jauge est bien en contact avec le support.
- Retirer la jauge verticalement.
- Observer la jauge. L'épaisseur du film humide se situe entre la dernière dent mouillée par le produit et celle juste inférieure non mouillée.

MAINTENANCE

- Malgré sa conception robuste, il s'agit d'un instrument de précision. Eviter les chutes et les chocs.
- Nettoyer l'instrument après usage.
- Nettoyer l'instrument à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants.
- Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer l'appareil.
- Conserver l'appareil dans l'étui lors qu'il n'est pas utilisé.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Se réserve le droit de modifications techniques.

Les informations contenues dans ce manuel ne sauraient être considérées comme exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées dans ce manuel sans confirmation écrite préalable de notre part quant à la pertinence du produit pour atteindre le but visé, le fait à ses risques et périls. Nous nous efforçons de faire en sorte que tous les conseils que nous donnons sur le produit (que ce soit dans ce manuel ou autre) soient corrects, mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du produit ou les facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord écrit, nous déclinons toute responsabilité, de quelque manière que ce soit, concernant la performance du produit, ou toute perte ou dommage (autre que la mort ou de lésions corporelles résultant de notre négligence) résultant de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, de par l'expérience et conformément à notre politique de développement continu de ses produits.